

i-motion mono magic LFC

Brenntabelle

	Schließ-zeit	Start-temp.	1. Brand	2. Brand	Temp.-anstieg	Vakuum-start	Haltezeit
	min	°C	°C	°C	°C/min	°C	min
Opaquere	6	400	820	820	55	450	2
Schulter	4	400	780	770	45	450	1
Dentin mono magic LFC	4	400	770	760	45	450	1
Glasur	4	400	730-750	---	55	Nein	1-2